

	Свойства							Применение						Примечания
	Тип основы базовой смолы	Предел прочности, МПа	Относительное удлинение, %	Температура тепловой деформации, оС	Водопоглощение DNV, регулирование	Стойкость к истиранию	Одобрения (см.примечания)	Морской транспорт/развлечения	Сантехника/искусственный мрамор/плавательные бассейны	Строительство	Транспорт/коммуникации	Химическая стойкость	Огнестойкость (Х-сорта)	
Гелькоат <b>NORPOL STYLE STL</b>	Изофталевая/ниоип-реггликолевая	70	3,5	89	78	о о о	1	х		х	х			Гелькоат с низкой эмиссией стирола
Гелькоат <b>NORPOL NGA</b>	Изофталевая/ниоип-реггликолевая	70	4,5	93	61	о о	1-2-4-5	х	х	х	х	х		Гелькоат общего применения высокого качества
Гелькоат <b>NORPOL GS*</b>	Изофталевая/ортофталевая	70	3,5	84	78	о	1-2-3-4-5	х		х	х			Гелькоат общего применения
Гелькоат <b>NORPOL GF</b>	Изофталевая/ортофталевая	55	11	55	100	о				х	х			Эластичный гелькоат
Гелькоат <b>NORPOL GP*</b>	Ортофталевая	70	6,0	54	110	о				х	х			Гелькоат для грунтовки
Гелькоат <b>NORPOL GM</b>	Винил эпокси/изофталевая	70	2,5	110									х	Гелькоат для матриц
Гелькоат <b>NORPOL MT</b>	Изофталевая/ортофталевая	70	3,5	84	78	о	1-3	х		х	х	х		Топкоат общего применения
Гелькоат <b>NORPOL NTA</b>	Изофталевая/ниоип-реггликолевая	70	4,5	93	61	о о					х			Топкоат общего применения высокого качества
<b>NORPOL SP</b>	Изофталевая/ортофталевая	70	3,5	84	78	о		х		х	х			Высоко тиксотропный ремонтный гелькоат

\* - имеется со специальной вязкостью - GSF-H/S и GPE-S

о - нормальный, о о - хороший, о о о - очень хороший

Одобрение: 1-Den Norske Veritas, 2-Lloyds Register, 3-Бюро Veritas, 4-Germanischer Lloyds, 5-Maritime Register of Shipping